

ERADUR® PRIMER N

Karta PRODUKTOWA

RODZAJ PRODUKTU

Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, bezbarwna żywica epoksydowa.

DANE TECHNICZNE

Gęstość	Baza 1,11 g/cm ³ Utwardzacz 1,01 g/cm ³ Mieszanina 1,08 g/cm ³
Lepkość, 25 °C	ok. 0,3 kg/m ²
Zawartość części stałych (objętościowo)	100%
Połysk	Błyszczący
Zużycie przy gruntowaniu	ok. 0,3 Pa*s
Czas składowania	6 miesięcy w fabrycznie zamkniętym opakowaniu, przechowywanie w temperaturze minimum 15°C

ZASTOSOWANIE

Specjalistyczny preparat do stosowania jako:

- warstwa gruntująca do podłoży betonowych,
- spoiwo w zaprawach mineralnych,
- preparat do impregnacji i napraw podłoży betonowych,
- preparat do iniekcji elementów betonowych i żelbetowych,
- warstwa gruntująca dla podłoży mineralnych o odpowiednich parametrach mechanicznych.

WŁAŚCIWOŚCI

- duża zdolność penetracji, dobra przyczepność do betonu oraz innych mineralnych podłoży. Zapewnia dobrą przyczepność międzywarstwową,
- wzmacnia powierzchnię betonu. Wiaże pył i nadaje betonowi zwartą, trwałą i odporną chemicznie powierzchnię.

TEMPERATURA

Wymagana temperatura podczas aplikacji (temperatura podłogi): 15-25°C.

CZAS PRZYDATNOŚCI DO OBRÓBK

Po zmieszaniu należy zużyć w ciągu około 30 min.

CZAS UTWARDZANIA

6 do 8 godzin	Dla nakładania następnych warstw (czas zależy od temperatury)
12-16 godzin	Dla ruchu pieszego lub lekkich obciążeń
7 dni	Dla pełnego utwardzania i uzyskania odporności chemicznej

PROPORCJE MIESZANIA

**2 części wagowe Eradur® Primer N komp. A (opakowanie 10 kg),
1 część wagowa Eradur® Primer N komp. B (opakowanie 5 kg).**

Eradur® Primer N jest produktem dwukomponentowym, jego właściwe dozowanie lub wymieszanie powoduje częściowe lub niedostateczne utwardzenie żywicy. Przed aplikacją materiał należy mechanicznie mieszać przez kilka minut, tak aby cały został wymieszany zarówno z dna, jak i ze ścian naczynia. Ważne jest, aby niezwłocznie po wymieszaniu nałożyć podkład na podłoże, gdyż w pojemniku może szybko nastąpić jego utwardzenie. Proporcje mieszania powinny być dokładnie zachowane.

W czasie stosowania komponenty powinny mieć temperaturę w zakresie od 15-30°C.

BEZPIECZEŃSTWO

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z ostrzeżeniami umieszczonymi na etykietach oraz z kartą charakterystyki mieszaniny. Podczas pracy z Eradur® Primer N konieczne jest używanie okularów oraz ubrań ochronnych, zgodnie z zaleceniami zawartymi w karcie charakterystyki mieszaniny.

Powyższa informacja została przygotowana według stanu naszej najlepszej wiedzy na dzień dzisiejszy. Ponieważ jednak warunki aplikacji mogą różnić się od opisanych, nie możemy ponosić pełnej odpowiedzialności za efekt końcowy.