

ERADUR® Binder Tix

Karta PRODUKTOWA

RODZAJ PRODUKTU

Dwuskładnikowa, tiksotropowa, bezrozpuszczalnikowa żywica epoksydowa.

DANE TECHNICZNE

Gęstość	Baza 1,11 g/cm ³ Utwardzacz 1,01 g/cm ³
Lepkość 25°C	Tiksotropowy
Zawartość części stałych (objętościowo)	100%
Połysek	Błyszczący

ZASTOSOWANIE

Ze względu na swoje właściwości – nie ścieka – warstwa nawierzchniowa przeznaczona do stosowania na ścianach, cokołach itp.

WŁAŚCIWOŚCI

- Produkt wykazuje dobre właściwości mechaniczne.
- Niski stopień żółknięcia i dobrą odporność na działanie światła.
- Charakteryzuje się wysoką odpornością na działanie kwasów nieorganicznych, zasad, benzyny i olejów.
- Wysokiej jakości bezbarwny lakier do stosowania jako warstwa nawierzchniowa na listwach, cokołach i ścianach – wszędzie tam, gdzie występują wymagania odporności na światło i niskiego stopnia żółknięcia w kombinacji z wymaganiami dużej wytrzymałości i odporności na ścieranie.
- Lakier nie wydziela zapachów i nie wpływa na smak produktów spożywczych oraz nie stanowi zagrożenia pożarowego.
- Produkt ten ma takie same właściwości jak Eradur® Topplack.

TEMPERATURA

Wymagana temperatura podczas aplikacji: 12-25 °C (temperatura podłogi/ściany).

CZAS PRZYDATNOŚCI DO OBRÓBK

Po zmieszaniu należy zużyć w ciągu około 30 min.

CZAS UTWARDZANIA

od 8 do 16 godzin	Dla nakładania następnych warstw
24 godziny	Dla ruchu pieszego lub lekkich obciążeń
od 5 do 7 dni	Dla pełnego utwardzania i uzyskania odporności chemicznej

PROPORCJE MIESZANIA

2,24 części wagowe ERADUR® Binder Tix komp. A
(opakowanie 11,2 kg),
1 część wagowa ERADUR® Binder Tix komp. B (opakowanie 5 kg).

ERADUR® Binder Tix jest produktem dwukomponentowym, jego niewłaściwe dozowanie lub niedokładne wymieszanie spowoduje częściowe lub niedostateczne utwardzenie żywicy. Przed aplikacją należy mechanicznie mieszać materiał przez kilka minut, tak aby cały został wymieszany zarówno z dna, jak i ze ścian naczynia. Ważne jest, aby proporcje mieszania między bazą i utwardzaczem były dokładnie zachowane. W czasie stosowania komponenty powinny mieć temperaturę pokojową.

BEZPIECZEŃSTWO

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z ostrzeżeniami umieszczonymi na etykietach oraz z kartą charakterystyki mieszaniny. Podczas pracy z Eradur® Binder Tix konieczne jest używanie okularów oraz ubrań ochronnych, zgodnie z zaleceniami zawartymi w kartach bezpieczeństwa produktów.

Powyższa informacja została przygotowana według stanu naszej najlepszej wiedzy na dzień dzisiejszy. Ponieważ jednak warunki aplikacji mogą różnić się od opisanych, nie możemy ponosić pełnej odpowiedzialności za efekt końcowy.