

## Karta PRODUKTOWA

### RODZAJ PRODUKTU

Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa żywica epoksydowa.

### DANE TECHNICZNE

|                                         |                                                                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gęstość                                 | Baza 1,11 g/cm <sup>3</sup><br>Utwardzacz 1,01 g/cm <sup>3</sup><br>Mieszania 1,08 g/cm <sup>3</sup> |
| Lepkość                                 | ok. 0,4 Pa*s                                                                                         |
| Zawartość części stałych (objętościowo) | 100%                                                                                                 |
| Połysk                                  | Błyszczący                                                                                           |
| Zużycie, podkład                        | ok 0,5 -1 kg/m <sup>2</sup>                                                                          |
| Czas składowania                        | 6 miesięcy w fabrycznie zamkniętym opakowaniu, przechowywane w temperaturze minimum 15°C             |

### ZASTOSOWANIE

- Specjalnie opracowana formuła warstwy izolacyjnej (bariera) przeciwko wilgoci, zapachom i gazom.
- Stosowana na powierzchnie betonowe, cementowe i inne mineralne podłoża, po odpowiednim przygotowaniu.
- Powłoka wiążąca pył.

### WŁAŚCIWOŚCI

- Szczelna warstwa z bardzo dobrą penetracją i przyczepnością do podłoży betonowych oraz innych podłoży mineralnych.
- Zapewnia pewną przyczepność między warstwami systemu.
- Stanowi warstwę, która jest przykrywana wykładziną plastikową, linoleum, płytkami lub drewnianą podłogą.
- po posypaniu piaskiem można używać także jako podłoże pod klinkier i cementowe warstwy wyrównujące.

### TEMPERATURA

Wymagana temperatura podczas aplikacji: 12-25 °C (temperatura podłogi).

### CZAS PRZYDATNOŚCI DO OBRÓBK

Po zmieszaniu należy zużyć w ciągu około 30 min.

### CZAS UTWARDZANIA

|                 |                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| 6 do 8 godzin   | Przed nałożeniem wykładziny albo malowaniem (zależy od temperatury) |
| 12 do 16 godzin | Dla ruchu pieszego lub lekkich obciążeń                             |
| 7 dni           | Dla pełnego utwardzania i uzyskania odporności chemicznej           |

### PROPORCJE MIESZANIA

**2 części wagowe ERADUR® Concrete Sealre komp. A**  
(opakowanie 10 kg)

**1 część wagowa ERADUR® Concrete Sealer komp. B**  
(opakowanie 5 kg).

**ERADUR® Concrete Sealer** jest produktem dwukomponentowym, jego niewłaściwe dozowanie lub wymieszanie powoduje częściowe lub niedostateczne utwardzenie żywicy. Przed aplikacją należy mechanicznie mieszać materiał przez kilka minut, tak aby cały został wymieszany zarówno z dna, jak i ze ścian naczynia. Aby uniknąć utwardzenia w mieszalniku, mieszalinę należy bezzwłocznie nanosić na podłoże. Ważne jest, aby proporcje mieszania między bazą i utwardzaczem były dokładnie zachowane. W czasie stosowania komponenty powinny mieć temperaturę pokojową.

### BEZPIECZEŃSTWO

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z ostrzeżeniami umieszczonymi na etykietach oraz z kartą charakterystyki mieszanki. Podczas pracy z Eradur® Concrete Sealer konieczne jest używanie okularów oraz ubrań ochronnych, zgodnie z zaleceniami zawartymi w karcie charakterystyki mieszanki.

Powyższa informacja została przygotowana według stanu naszej najlepszej wiedzy na dzień dzisiejszy. Ponieważ jednak warunki aplikacji mogą różnić się od opisanych, nie możemy ponosić pełnej odpowiedzialności za efekt końcowy.