

ERADUR® Dekor EF

Karta PRODUKTOWA

RODZAJ PRODUKTU

Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, bezemisyjna, bezbarwna żywica epoksydowa.

DANE TECHNICZNE

Gęstość	Baza 1,15 g/cm ³ Utwardzacz 0,98 g/cm ³ Mieszanka 1,16 g/cm ³
Lepkość, 25 °C	ok. 1,7 Pa*s
Zawartość części stałych (objętościowo)	100%
Połysk	Błyszczący
Czas składowania	6 miesięcy w fabrycznie zamkniętym opakowaniu, przechowywanie w temperaturze minimum 15°C

ZASTOSOWANIE

- Spoivo/klej dla dekoracyjnych systemów podłogowych z kamienia naturalnego.
- Nisko emitujący produkt, który zapewnia lepsze środowisko wewnątrz obiektu.

WŁAŚCIWOŚCI

- Zbudowany tak, aby nadać naturalnemu kamieniowi (4-6 mm); optymalne rozwiązanie, konieczne do uzyskania trwałej i wytrzymałej podłogi.
- Spoivo nadaje kamieniowi plastyczny wygląd bez utrudnień w układaniu podłogi, ma delikatny własny kolor i dobrą odporność na żółknięcie.
- Posiada bardzo dobrą przyczepność do betonu i innych mineralnych podłoży, wzmacnia powierzchnię betonu. systemy wykonane z Eradur® DEKOR EF są bardzo trwałe i odznaczają się wysoką odpornością chemiczną. Są odporne na działanie benzyny, olei, tłuszczu, soli, metali, wody i innych substancji, a także na działanie alkaliów i ługu. mają ograniczoną odporność na działanie mocnych kwasów i rozpuszczalników, a także kwasów organicznych.
- Spoivo nie wydzielają zapachów ani nie wpływa na zmysł smaku.
- Nie stwarza zagrożenia pożarowego

TEMPERATURA

Wymagana temperatura podczas aplikacji (temperatura podłoża): 12-25°C.

CZAS PRZYDATNOŚCI DO OBRÓBK

Po zmieszaniu należy zużyć w ciągu około 30 min.

CZAS UTWARDZANIA

24 do 36 godzin	Dla ruchu pieszego lub lekkich obciążeń (w zależności od temperatury)
Od 5 do 7 dni	Dla pełnego utwardzania i uzyskania odporności chemicznej

PROPORCJE MIESZANIA

Eradur® Dekor EF komp. A (według wskazań na opakowaniu)

Eradur® Dekor EF komp. B (według wskazań na opakowaniu)

Eradur® Dekor EF jest produktem dwukomponentowym, jego niewłaściwe dozowanie lub wymieszanie powoduje częściowe lub niedostateczne utwardzenie żywicy.

Przed aplikacją materiał należy mechanicznie mieszać przez kilka minut, tak aby cały został wymieszany zarówno z dna, jak i ze ścian naczynia. Ważne jest, aby proporcje mieszania między bazą i utwardzaczem były dokładnie zachowane.

W czasie stosowania komponenty powinny mieć temperaturę w zakresie od 15-30°C.

BEZPIECZEŃSTWO

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z ostrzeżeniami umieszczonymi na etykietach oraz z kartą charakterystyki mieszaniny.

Podczas pracy z Eradur® DEKOR EF konieczne jest używanie okularów oraz ubrań ochronnych, zgodnie z zaleceniami zawartymi w karcie charakterystyki mieszaniny.

Powyższa informacja została przygotowana według stanu naszej najlepszej wiedzy na dzień dzisiejszy. Ponieważ jednak warunki aplikacji mogą różnić się od opisanych, nie możemy ponosić pełnej odpowiedzialności za efekt końcowy.