

ERADUR® Plus Primer

Karta PRODUKTOWA

RODZAJ PRODUKTU

Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy podkład epoksydowy.

DANE TECHNICZNE

Wytrzymałość na rozciąganie	ok. 24 MPa
Wytrzymałość na ściskanie	ok. 50 MPa
Gęstość	Baza 1,16 g/cm ³ Utwardzacz 1,0 g/cm ³ Mieszania 1,11 g/cm ³
Moduł E	675 MPa
Lepkość	ok. 0,3 Pa*s
Zawartość części stałych (objętościowo)	100%
Czas składowania	6 miesięcy w fabrycznie zamkniętym opakowaniu, przechowywanie w temperaturze powyżej 15°C

ZASTOSOWANIE

- Grunt dla wilgotnych podłoży betonowych (dla wilgotności do 8%).
- Grunt dla nienasiąkliwych/utwardzonych podłoży betonowych.
- Grunt na suche i zaolejone podłoża betonowe.
- Warstwa szczepna/izolacja dla cienkowarstwowych wylewek mineralnych.
- Może być stosowany tylko jako grunt, ze względu na to, że ma ciemny kolor własny.

Nie nadaje się w przypadku występowania tzw. dodanej wilgoci (z powodu ryzyka zniszczenia podłoża betonowego).

WŁAŚCIWOŚCI

- Podkład do betonu o niskiej lepkości, zwilżający i penetrujący.
- Nadaje przyczepność za pomocą chemicznego wiązania z kruszywem.

TEMPERATURA

Wymagana temperatura podczas aplikacji: 12-25°C.

CZAS PRZYDATNOŚCI DO OBRÓBK

Po zmieszaniu należy zużyć w ciągu około 30 min.

CZAS UTWARDZANIA

6 - 16 godzin dla nakładania następnych warstw albo malowania. Jeżeli następna warstwa będzie nakładana w późniejszym czasie, albo będzie stosowana jako podkład pod wylewkę mineralną lub podkład epoksydowy, należy posypać piaskiem bądź wyszlifować, zanim położy się następną warstwę.

PROPORCJE MIESZANIA

2 części wagowe Eradur® Plus Primer komp. A (opakowanie 10 kg),

1 część wagowa Eradur® Plus Primer komp. B (opakowanie 5 kg).

Eradur® Plus Primer jest produktem dwukomponentowym, jego niewłaściwe dozowanie lub wymieszanie powoduje częściowe lub niedostateczne utwardzenie żywicy.

Przed aplikacją materiał należy mechanicznie mieszać przez kilka minut, tak aby cały został wymieszany zarówno z dna, jak i ze ścian naczynia.

Proporcje mieszania powinny być dokładnie zachowane. W czasie stosowania komponenty powinny mieć temperaturę w zakresie od 15°C do 30°C.

BEZPIECZEŃSTWO

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z ostrzeżeniami umieszczonymi na etykietach oraz z kartą charakterystyki mieszaniny. Podczas pracy konieczne jest używanie okularów oraz ubrań ochronnych, zgodnie z zaleceniami zawartymi w karcie charakterystyki mieszaniny.

Powyższa informacja została przygotowana według stanu naszej najlepszej wiedzy na dzień dzisiejszy. Ponieważ jednak warunki aplikacji mogą różnić się od opisanych, nie możemy ponosić pełnej odpowiedzialności za efekt końcowy.